

Mansoura University  
Faculty of Engineering  
Center of Tech., Exp.,&Sci. Center Services  
Highway and Airport Engineering Laboratory  
(H&AE LAB)



جامعة المنصورة  
كلية الهندسة  
مركز الخدمات الفنية والمعملية والعلمية  
معمل هندسة الطرق والمطارات



دليل معمل هندسة الطرق والمطارات

ملخص اجراء التجارب

## جدول المحتويات

**اولا: بيانات اجهزه المعمل المستخدمه في التجارب.**

**ثانيا: التجارب المعملية للاحجار الصلبه (الركام).**

- ١- التدرج الحبيبي للركام الخشن باستخدام المناخل.
- ٢- الوزن النوعي ونسبه الامتصاص للركام الخشن.
- ٣- الوزن النوعي ونسبه الامتصاص للركام الناعم.
- ٤- اختبار لوس انجلوس.
- ٥- اختبار المكافئ الرملية للتربه الناعمه.
- ٦- اختبار مقاومه الركام للتاكل (باستخدام محلول كبريتات الصوديوم او كبريتات الماغنسيوم).
- ٧- اختبار حدود الاتريبرج للمواد الناعمه.

**ثالثا: التجارب المعملية للماده الرابطه (البتومين).**

- ١- اختبار الاختراج للبتومين.
- ٢- اختبار اللزوجه باستخدام مقياس اللزوجه الدوار.
- ٣- اختبار الكره والحلقه.

**رابعا: التجارب المعملية لطبقات المفككه (الاساس، الاساس المساعد، وطبقه التاسيس).**

- ١- اختبار البروكتور القياسي.
- ٢- اختبار البروكتور المعدل.
- ٣- اختبار نسبه تحميل كاليفورنيا.

**خامسا: التجارب المعملية للخلطات الاسفلتيه.**

- ١- الوزن النوعي الكلي للقالب الاسفلتيه.
- ٢- تحضير قالب مارشال.
- ٣- اختبار مارشال للقالب الاسفلتيه.

**سادسا: التجارب الحقلية للطبقات المفككه (الاساس، الاساس المساعد، وطبقه التاسيس).**

- ١- اختبار المخروط الرملية.
- ٢- اختبار لوح التحميل.

**سابعاً: التقرير.**

التجارب مرفقه بنموذج لتسجيل نتائج الاختبار

بيانات اجهزه المعمل

ID	Equipment	Producing Company	Model	Serial No.
1	Centrifuge Extractor	-	-	-
2	Los Angeles Test	Control	D-500	86040671
3	Proctor Mechanical Hammer	Soil Test	CN-4235-8	8952
4	California Bearing Ratio	Soil Test	CI-4724	1088 Or 1988
5	Saybolt_Furol Viscometer	Control	81-80121	08008574
6	Marshall	Control	B29-B31	-
7	Marshall	ELE	27-1559	35187
8	California Bearing Ratio	Control	76-Q08021c	09004366
9	Cutter	Tnakita	-	87-0000170
10	Mechanical Shaker	Control	D403	88040625
11	Marshall Mechanical Hammer	Control	B42	90040874
12	Rotational Viscometer	ELE	RVDV-IIIU	8496631
13	Penetration	Control	B101/A	88010124

تجربه رقم ١-١-

التحليل المنخلي للركام

Sieve Analysis of Aggregates

ASTM C136

#### ■ الغرض


لتحديد مفاص حبيبات الركام الناعم والخشن بواسطة المنخل الجاف.

#### ■ الاهمية والاستخدام

• يستخدم هذا الاختبار لتحديد تدرج المواد المستخدمة مثل الركام. للتأكد ان مفاص الركام مطابق للمتطلبات.

#### ■ الاجهزة

- ميزان. لا تقل دقته عن ٠,٥ جم للركام الخشن، ٠,١ جم للركام الناعم.
- مناخل.
- هزاز ميكانيكي شكل (١-١).
- فرن. قادر للحفاظ علي درجة الحرارة منتظمة  $(110 \pm 5)$  درجة مئوية.
- مقسم العينة (Sample Splitter) لتقليل كميته للمواد للحجم المطلوب لتحليل المنخلي شكل (١-٢).



صوره (١-١) الهزاز الميكانيكي

صوره (٢-١) طريقه تقسيم العينات

#### ■ تجهيز العينة

خط العينة جيدا وتقليلها للكمية المناسبة للاختبار، باستخدام مقسم العينة (Sample Splitter) او تقسيم الاربع (quartering). اقل وزن للعينه كما يلي .....

اقل وزن (كجم)	
٠,١	الركام الناعم (علي الاقل ٩٥% مار من المنخل ٢,٣٦ مم (# ٨))
٠,٥	الركام الناعم (علي الاقل ٨٥% مر من المنخل ٤,٧٥ مم (# ٤))
١	الركام الخشن (المقاس الاعتباري الاكبر ٩,٥ مم (# $\frac{3}{8}$ بوصه))
٢	الركام الخشن (المقاس الاعتباري الاكبر ١٢,٥ مم (# $\frac{1}{2}$ بوصه))
٥	الركام الخشن (المقاس الاعتباري الاكبر ١٩ مم (# $\frac{3}{4}$ بوصه))
١٠	الركام الخشن (المقاس الاعتباري الاكبر ٢٥ مم (# ١ بوصه))
١٥	الركام الخشن (المقاس الاعتباري الاكبر ٣٧,٥ مم (# $1\frac{1}{2}$ ))

## ■ خطوات الاختبار

١. تجفيف عينة الركام حتي يثبت وزنها عند درجة حراره (5 ± 110) درجة مئوية، ثم تبرد لدرجه حراره الغرفة.
٢. تجهيز المناخل لإجراء الاختبار التي تتراوح مقاساتها بالميليمتر ٣٧,٥، ٢٥، ١٩، ١٢,٥، ٩,٥، ٤,٧٥، ٢,٣٦، ١,١٨، ٠,٦، ٠,٣، ٠,١٥، و ٠,٠٧٥ مم (3/8 بوصة، 1/2 بوصة، 3/4 بوصة، ١ بوصة، 1/2 بوصة، ٤ #، ٨ #، ١٦ #، ٣٠ #، ٥٠ # و ١٠٠ # و ٢٠٠ #).



٣. ترتيب المناخل تنازليا (حسب مقياس المنخل)، ووضع عينة الركام علي المنخل.
٤. هز المناخل يدويا او ميكانيكيا لفترة مناسبة (حتي يقل مرور حبيبات الركام عن ١% من العينة المحجوزة علي المنخل خلال ١ دقيقة).
٥. حساب وزن المحجوز علي كل منخل شكل (٣-١).
٦. يتم حساب مجموع اوزان المواد المحجوزة علي المناخل بعد النخل ومقارنتها بوزن العينة قبل الاختبار إذا كان الاختلاف اكبر من ٠,٣% من وزن العينة الاصيلي لا يعد بنتائج التجربة.

$$\% \text{ Losses} = \frac{W_{\text{before}} - W_{\text{after}}}{W_{\text{before}}} \times 100 \leq 0.3\%$$

حيث :

%Losses : نسبة الفاقد في العينة اثناء الاختبار.

$W_{\text{before}}$  : وزن العينة الجاف قبل الاختبار.

$W_{\text{after}}$  : وزن العينة بعد الاختبار.

صوره (٣-١) وزن العينة المحجوزة علي المناخل

٧. حساب نسبة المحجوز (%) علي كل منخل بالنسبة لوزن

$$\% = \frac{\text{وزن المحجوز}}{\text{وزن العينة}} \times 100$$

## ■ النتائج :


١. حساب نسبة المار، نسبة المحجوز الكلي او نسبة المقاسات المختلفة لأقرب ٠,١ % بالنسبة لوزن العينة الاصيلي.
٢. رسم العلاقة بين مقياس المنخل ونسبه المار علي منحنى (Semi-log scale).
٣. رسم العلاقة بين مقياس المنخل ونسبه المار علي منحنى (0.45 Power gradation).
٤. حساب معامل النعومة.

## ■ التقرير

١. نسبة المواد المحجوزة علي المناخل، النسبة التجميعية للمحجوز علي كل منخل او نسبة المار من كل منخل. يتم تقريب نسب المواد لأقرب رقم صحيح، الا اذا كان نسبة المار من المنخل ٠,٠٧٥ مم (رقم ٢٠٠) اقل من ١٠% يتم التقريب النسب لأقرب ٠,١ %.
٢. رسم العلاقة بين مقياس المنخل ونسبة المار علي منحنى (Semi-log) و (0.45 power gradation).
٣. حساب معامل النعومة لأقرب ٠,٠١.

### Sieve Analysis Test


نسبة المار الكلي	نسبة المحجوز الكلي	نسبة المحجوز	وزن المحجوز	قطر المنخل	رقم المنخل
				٣٧,٥	1/2 بوصة
				٢٥	بوصه ١
				١٩	3/4 بوصة
				١٢,٥	1/2 بوصة
				٩,٥	3/8 بوصة
				٤,٧٥	٤ #
				٢,٣٦	٨ #
				١,١٨	١٦ #
				٠,٦	٣٠ #
				٠,٣	٥٠ #
				٠,١٥	١٠٠ #
				٠,٠٧٥	٢٠٠ #
					المجموع



صوره (٤-١) Semi-log gradation chart

$P_i = 100(d_i/D)^{0.45}$	$D^{0.45}$	المقاس الاعتباري الاكبر (مم)	نسبة المر الكلية %	نسبة المحجوز الكلي %	نسبة المحجوز %	وزن المحجوز (جم)	قطر المنخل	رقم المنخل
	5.10874						37,5	بوصه ١ 1/2
	4.2567						25	بوصه ١
	3.76218						19	بوصه 3/4
	3.11609						12,5	بوصه 1/2
	2.75407						9,5	بوصه 3/8
	2.0161						4,75	# 4
	1.47167						2,36	# 8
	1.07733						1,18	# 16
	0.79464						0,6	# 30
	0.58171						0,3	# 50
	0.42583						٠,١٥	# 100
	0.31173						٠,٠٧٥	# 200
								المجموع

Grain Size Distribution Curve (FHWA .45 power Gradation Chart)



شكل (٥-١) 0.45 power gradation Chart

## تجربة رقم ٢-٢-

الوزن النوعي والامتصاص للركام الخشن

### Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate

ASTM C127

#### ■ الغرض :

لحساب الوزن النوعي الكلي (Bulk Specific Gravity) للركام الخشن، ونسبه امتصاصه للمياه (Water Absorption) والتي تتمثل في الكثافة النوعية، والوزن النوعي الظاهري (Apparent Specific Gravity) والوزن النوعي (مشبعة جافه السطح) (S.S.D. Specific Gravity).

#### ■ الأهمية والاستخدام :

- يستخدم الوزن النوعي في تحديد الحجم المشغول بواسطة الركام في الخلطات المختلفة التي تتكون من الركام، تشمل الخرسانة الاسمنتية، الخرسانة الاسفلتية واي مخلوط يتم تحليله علي اساس الحجم المطلق.
- الكثافة النوعية (مشبعة والسطح جاف) تستخدم اذا كانت العينة رطبه.
- ونسبه الامتصاص تستخدم لحساب التغير في وزن الركام نتيجة امتصاص المياه في الفراغات المسامية في الجزيئات المكونة مقارنة بالحالة الجافه.

#### ■ الاجهزة المستخدمة :

- ميزان دقته ٠,٠٥ % من وزن العينة او ٠,٥ جم ايهما اكبر.

- سله (٣,٣٥ مم #٦).

- خزان مياه.

- منخل (٤,٧٥ مم) رقم ٤ او اي مقاس مطلوب.

#### ■ تجهيز العينة :

١. خلط العينة جيدا وتقليلها الي الكمية المطلوبة تقريبا باستخدام مقسم العينة ( Sample Splitter) او طريقة الاربع (Quartering).
٢. رفض المواد المارة من المنخل ٤,٧٥ مم (رقم ٤) وغسل العينة جيدا لإزالة الغبار

والمواد العالقة علي سطح الركام.

٣. اقل وزن لعينة الاختبار المستخدمة تعتمد علي المقاس الاكبر (NAMS) كما يلي....

شكل (١-٢) الميزان و السله  
وخزان المياه المستخدم في حساب  
الكثافة النوعية ونسبة الامتصاص

المقاس الاعتبـاري الاكبر، مم	اقل وزن للعينة، كجم
١٢,٥	٢
١٩,٠	٣
٢٥,٠	٤
٣٧,٥	٥

#### ■ خطوات الاختبار

- غمر الركام في المياه عند درجه حرار الغرفة لمدته  $(4 \pm 24)$  ساعه.
- إزالة العينة من المياه، وفرداها علي قطعه من القماش المبتلة حتي يجف سطحها (مشبعة جافه السطح). مسح الحبيبات الكبيرة.
- وزن العينة (مشبعة جفة السطح) وليكن (B). يتم تقريـب وزن العينة لأقرب ٠,٥ جم او ٠,٠٥ % ايهما اكبر.
- وضع العينة في السله لحساب وزن العينة في المياه عند درجه حرارة  $23 \pm 17$  درجة مئوية، وليكن (C). يتم هز الوعاء بع غمره في المياه لإزالة الفقاع الهوائية قبل تسجيل وزن العينة.



الاعتبـاري



- تجفيف العينة حتى يثبت وزنها عند درجة حرارة  $110 \pm 5$  درجة مئوية، ووزنها وليكن (A).

#### ■ التحليل والنتائج :

١. الكثافة النوعية =  $\frac{A}{C-B}$

حيث :

A: وزن العينة الجافة في الهواء، جم.

B: وزن العينة مشبعة بالمياه جافة السطح، جم.

C: وزن العينة المشبعة في المياه، جم.

٢. الوزن النوعي (مشبعة جافة السطح) =  $\frac{B}{C-B}$

٣. الوزن النوعي الظاهرية =  $\frac{A}{C-A}$

٤. نسبة الامتصاص % =  $100 \times \frac{A-B}{A}$

#### ■ التقرير

- الكثافة النوعية.
- الكثافة النوعية (مشبعة جافة السطح).
- الكثافة النوعية الظاهرية.
- نسبة الامتصاص.

## Specific Gravity Test of Coarse Aggregate

Weight in Air	A =		gm
S.S.D Weight	B =		gm
Weight in Water	C =		gm

### Specific Gravity Values:

Bulk Specific Gravity	=	$A/(B-C)$	
	=		gm/cm <sup>3</sup>
S.S.D Specific Gravity	=	$B/(B-C)$	
	=		gm/cm <sup>3</sup>
Apparent Specific Gravity	=	$A/(A-C)$	
	=		gm/cm <sup>3</sup>

### Water Absorption %

Water Absorption	=	$(B-A)/A$	
	=		%

تجربة رقم ٣-  
الكثافة النوعية والامتصاص للركام الناعم  
Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate  
ASTM C128

■ الغرض :

لحساب الوزن النوعي الكلي (Bulk Specific Gravity) للركام الناعم، ونسبه امتصاصه للمياه (Water Absorption) والتي تتمثل في الكثافة النوعية، والكثافة النوعية الظاهرية (Apparent Specific Gravity) و الكثافة النوعية (مشبعة جافه السطح) (S.S.D Specific Gravity).

■ الأهمية والاستخدام :

تستخدم الوزن النوعي الكلي في تحديد الحجم المشغول بواسطة الركام في الخلطات المختلفة التي تتكون من الركام، تشمل الخرسانة الاسمنتية، الخرسانة الاسفلتية واي مخلوط يتم تحليله علي اساس الحجم المطلق.

■ الاجهزة المستخدمة :

- ميزان دقته ٠,٠٥ % من وزن العينة او ٠,٥ جم ايهما اكبر.
- دورق (Pycnometer) سعته ٥٠٠ سم<sup>٣</sup>.
- قالب مخروطي ناقص. قطره العلوي (٤٠ ± ٣) مم وقره السفلي (٩٠ ± ٣) مم.
- قضيب ضاغط معدني يزن (٣٤٠ ± ١٠) جم وقطره (٢٥ ± ٣) مم.

■ خطوات التجربة :

١. ملئ الدورق بالمياه حتي العلامة المحددة، ووزن الدورق وهو ممتلئ بالماء. وليكن (B).

٢. تجهيز حوالي ١٠٠٠ جم من الركام الناعم.

٣. تجفيف العينة في الفرن عند (١١٠ ± ٥) درجة مئوية حتي تثبت وزنها، تبرد العينة ثم تغطي بالمياه اما بغمرها بالمياه او اضافته ٦% علي ا صوره (١-٣) الادوات المستخدمة (٤ ± ٢٤) ساعة.

٤. ازاله المياه الزائده بحرص لتجنب فقد المواد الناعمة، فرد العينة علي لوح املس وتعرض لهواء دافئ لتجفيفها.

٥. تثبيت القالب علي سطح املس، بحيث يكون القطر الاكبر ملامس للسطح. وضع العينة في القالب بكامل سعته وتكدس العينة باليد.

٦. دمك العينة في القالب بـ ٢٥ طرقة باستخدام القضيب. ارتفاع سقوط القضيب في كل طرقة ٥ مم من سطح العينة. بحيث تسقط سقوط حر تحت تأثير وزنه.

٧. تنظيف حول القالب، ويرفع القالب راسيا. اذا احتفظت العينة بشكل القالب ولم تهبط يتم تكرار الخطوة ٤، ٥، ٦ حتي يحدث هبوط للعينة عند رفع القالب فتمثل هذه الحالة العينة مشبعة جافه السطح (S.S.D).

٨. وزن حوالي (٥٠٠ ± ١٠) جم من العينة المشبعة جافة السطح وتسجل الوزن وليكن (S).

صوره (٢-٣) تعيين وزن

٩. إضافة ماء الي الدورق وإضافة العينة المشبعة جافة السطح ( الدورق والعينة والماء ملئ حوالي ٩٠% من سعة الدورق. هز القالب جيدا للتخلص من فقاعات الهواء. ملئ الدورق لعلامة المعايير.

١٠. تعيين وزن العينة والدورق والمياه وليكن (C). تجفيف العينة في الفرن عند (١١٠ ± ١٠) درجة مشويه حتي تثبت وزنها. تعيين وزن العينة الجاف وليكن (A).





## ■ التحليل و النتائج :

١. حساب الوزن النوعي الكلي :

$$\text{Bulk Specific Gravity} = \frac{A}{B + (S - C)}$$

حيث :

A: وزن العينة الجافه.

B: وزن العينه مشبعة جافه السطح.

S: وزن الدورق وهو ممتلئ بالماء.

C: وزن الدورق وهو ممتلئ بالعينه والماء.

٢. حساب الوزن النوعي مشبعة جافه السطح :

$$\text{S.S.D. Specific Gravity} = \frac{B}{B + (S - C)}$$

٣. حساب الوزن النوعي الظاهري :

$$\text{Apparent Specific Gravity} = \frac{A}{A + (S - C)}$$

٤. نسبة امتصاص المياه %:

$$\text{Water Absorption (\%)} = \frac{S - A}{A}$$

## ■ التقرير :

١. الوزن النوعي الكلي.

٢. الوزن النوعي الكلي (مشبعة جفه السطح).

٣. الوزن النوعي الظاهري.

٤. الامتصاص.

## Specific Gravity Test of Fine Aggregate

Wt. of Pyconometer & Water	S =		gm
S.S.D Weight	B =		gm
Wt. of Pyconometer & Water & Sample	C =		gm
Weight in Air	A =		gm

### Specific Gravity Values:

Bulk Specific Gravity	=	$A/(B+S-C)$	
	=		gm/cm <sup>3</sup>
S.S.D Specific Gravity	=	$B/(B+S-C)$	
	=		gm/cm <sup>3</sup>
Apparent Specific Gravity	=	$A/(A+S-C)$	
	=		gm/cm <sup>3</sup>

### Water Absorption %

Water Absorption	=	$(S-A)/A$	
	=		%

تجربة -٤-

اختبار لوس انجلوس

Resistance to Degradation of small-size Coarse Aggregate  
by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

ASTM C131 – 01

■ الغرض :

لاختبار مقاومة الركام الخشن الاقل من ٣٧,٥ مم للبري، الاحتكاك و الصدم باستخدام جهاز لوس انجلوس.


■ الهمية والاستخدام :

التأكد من مقاومه الركام للبري والاحتكاك.

■ الاجهزة المستخدمة :

- جهاز لوس انجلوس. عبارة عن اسطوانة مفرغه يبلغ قطرها الداخلي ٥٠٨ مم وطوله ٧١١ مم، ومزود بفتحه لإدخال وتفريغ العينة، شكل (٤-١).
  - مناخل.
  - ميزان دقته ٠,١% من وزن العينة.
  - مجموعة من الكرات المعدنية (يبلغ قطرها ٤٦,٨ مم تقريبا وتزن ٤٢٠ جم).
- يعتمد عدد الكرات المعدنية علي تدرج عينة الاختبار....

Los Angeles machine



التدرج	عدد الكرات	الوزن (جم)
A	12	٢٥ ± ٥٠٠٠
B	11	٢٥ ± ٤٥٨٤
C	8	٢٠ ± ٣٣٣٠
D	6	١٥ ± ٢٥٠٠

■ تجهيز العينة :

شكل (٤-١) جهاز لوس انجلوس

حرارة (١١٠ ± ٥) درجة مئوية

١. غسل الركام جيا وتجفيفها عند درجة

حتى يثبت وزنها. تخطط العينة بالكميات الموضحة بالجدول ١....

التدرج				المحجوز	المار
D	C	B	A		
			٢٥ ± ١٢٥٠	٢٥	٣٧,٥
			٢٥ ± ١٢٥٠	١٩	٢٥
		١٠ ± ٢٥٠٠	١٠ ± ١٢٥٠	١٢,٥	١٩
		١٠ ± ٢٥٠٠	١٠ ± ١٢٥٠	٩,٥	١٢,٥
	١٠ ± ٢٥٠٠			٦,٣	٩,٥
	١٠ ± ٢٥٠٠			٤,٧٥	٦,٣
١٠ ± ٥٠٠٠				٢,٣٦	٤,٧٥
١٠ ± ٥٠٠٠	١٠ ± ٥٠٠٠	١٠ ± ٥٠٠٠	١٠ ± ٥٠٠٠		المجموع

٢. وضع العينة والكرات المعدنية في جهاز لوس انجلوس وتشغيل الجهاز بسرعة (٣٠ : ٣٣) لفة في الدقيقة حتي ٥٠٠ لفة.
٣. إخراج العينة من الجهاز وفصلها علي منخل اخشن من (١,٧ مم) رقم ١٢.
٤. غسل المواد الاخشن من ١,٧ مم، وتجفيفها عند درجة حرارة (١١٠ ± ٥) درجة مئوية حتي يثبت وزنها. وحسب الوزن لأقرب ١ جم.

#### ■ النتائج :

- حساب نسبة الفاقد في المواد نتيجة البري والاحتكاك

$$\% \text{ Losses} = \frac{W_0 - W_1}{W_0} \times 100$$

#### حيث :

Losses %: نسبة الفاقد في المواد نتيجة الاحتكاك والبري.

$W_0$ : وزن العينة قبل الاختبار لأقرب، ١ جم.

$W_1$ : وزن العينة المار من المنخل #١٢ لأقرب، ١ جم.

#### ■ التقرير :

مصدر الركام، نوعه والمقاس الاعتباري الاكبر (Nominal Aggregate Max. Size).

التدرج المستخدم للاختبار، جدول ١.

الفاقد في المواد نتيجة البري والاحتكاك والصدم لأقرب ١ % من الوزن.

## Los Angeles Test

### Type of Gradation

Passing	Retain	Gradation
37.5	25	
25	19	
19	12.5	
12.5	9.5	
9.5	6.3	
6.3	4.75	
4.75	2.36	
<b>Sum</b>		

### Calculations

Nominal Aggregate Max. Size	=		mm
Initial Weight	$W_0 =$		gm
Retaining Wt. on Sieve #12 After 500 Rev.	$W_2 =$		gm
Passing Wt. from sieve #12 After 500 Rev.	$W_1 =$	$W_0 - W_2$	
	=		gm
% Abrasion	=	$W_1/W_0$	
	=		%



## تجربة رقم 6-

اختبار المكافئ الرملية للتربة والركام الناعم

Sand Equivalent Value of Soil and Fine Aggregate

ASTM D2419

### ■ الغرض :

تعيين نسبة الطين او نسبة المواد الناعمة اللدنة في التربة والركام الناعم المار من المنخل رقم ٤.

### ■ الاهمية والاستخدام :

يستخدم هذا الاختبار في تعين قيمة تجربيته ونسبه وخصائص الطين الموجوده في عينه الاختبار.

### ■ الاجهزه:

مخبر مدرج، سداده مطاطيه، انبويه، ثقل وسيفون شكل (٦-١).

منخل ٤,٧٥ مم (#٤) لفصل المواد الناعمة.

اسطوانه قطر ها ٥٧ مم وسعتها ٨٥ ± ٥ ملي لتر.

قمع.

فرن قادر للحفاظ علي درجه الحراره عند (١١٠ ± ٥) درجه مئوية.

### ■ خطوات التجربه:

١. إضافة محلول كلوريد الكالسيوم في السيفون للعلامة ٤ ± ٠,١ بوصه (١٠٢ ± ٣ مم).

٢. صب العينة في المخبر باستخدام قمع لتجنب تسرب العينة.

٣. قرع مؤخره المخبر بوسطه اليد عدة مرات لإخراج الفقاعات الهوائية.

٤. ترك العينة المبللة والمخبر لمدة ١٠ ± ١ دقيقة.

٥. بعد فتره الليل (١٠ دقائق) ضع السداد المطاطية شكل (٦-١) الادوات المستخدمه علي فوهه المخبر، قلب المخبر ورجها لتفكيك حبيبات العينة.

### ٦. باستخدام الهز اليدوي:

٦,١. مسك المخبر في الوضع الافقي كما هو موضع في وهز المخبر في حركه افقيه من النهايه الي النهايه.

٦,٢. هز المخبر ٩٠ دوره خلال ٣٠ ثانيه تقريبا.

### ٧. عمليه السقي Irrigation Procedure

٧,١- وضع المخبر راسياً اثناء عمليه السقي، شطف المواد الناعمة العالقة علي جدران المخبر بسبب الهز،


٧,٢- غرز الـ *Irrigator* خلال العينة لقاع المخبر (بحيث يكون الاختراق برفق مصاحب لالتواء ويكون المحلول متدفق من فوهه الأنبويه). لجعل المواد الناعمة عالقة فوق حبيبات الرمل الخشنة.

٧,٣- استمرار الخطوة السابقة حتي يقترب المحلول من العلامة ١٥ بوصه (٣٨ سم)، ثم ترفع الأنبويه ببطء مع استمرار تدفق المحلول من فوهه الأنبويه حتي يصل المحلول للعلامة ١٥ بوصه.

٨. ترك المخبر والعينة لمدة ٢٠ دقيقة ± ١٥ ثانيه.

٩. بعد انتهاء فتره الترسيب (٢٠ دقيقه)، يتم تسجيل منسوب الطين المعلق، إذا لم يكن حدود الطين واضحه للقراءة بعد فتره الترسيب تترك العينة للحصول علي قراءه واضحه للطين وإذا كان فتره الترسيب اكبر من ٣٠ دقيقه تُعاد التجربة من جديد علي ٣ عينات من نفس المادة.

١٠. تحديد منسوب الرمل Sand Reading Determination





١٠,١ - بعد قراءة منسوب الطين، يتم وضع الثقل وإنزاله برفق حتي يستقر علي الرمل، وعدم سماح المؤشر ان يصطدم بفوهه الاسطوانة عند إنزال الثقل.

١٠,٢ - عند اقتراب الثقل من الرمل يتم اماله راس الثقل تجاه المخبار حتي يلمس المؤشر المخبار، يتم طرح المنسوب من ١٠ بوصة (٢٥,٤ سم) ليعطي منسوب الرمل.


١٠,٣ - يجب التأكد من عدم اختراق الثقل لطبقة الرمل قبل تسجيل القراءة.

• يتم تقريب منسوب الطين والرمل لأقرب ٠,١ بوصة (٢,٥ مم).


■ النتائج:

$$= \frac{\text{قراءة الرمل}}{\text{قراءة الطين}} \times 100 = \text{المكافئ الرملي}$$

❖ يتم تقريب المكافئ الرملي لأكبر رقم صحيح.



شكل (٢-٦) قراءة ارتفاع الرمل باستخدامه الثقل



شكل (٣-٦) القراءات

## تجربة رقم -٧-

الاختبار القياسي لمتانة الركام وتحمله العوامل البيئية (التجمد والانصهار) باستخدام كبريتات الصوديوم وكبريتات الماغنسيوم

### Standard Test Method for Soundness of Aggregates

by use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate

ASTM C88-99a

#### ■ الغرض:

هذا الاختبار يستخدم في معرفة متانة الركام ومدى قدرته على تحمل العوامل الجوية المحيطة به والمتغيرة من تجمد وانصهار عن طريق الغمر مرات عديدة في محلول كبريتات الصوديوم او محلول كبريتات الماغنسيوم حتى يصل الى درجة النشبع في كل دورة ثم التجفيف وإعادة الغمر مرة أخرى.

في هذا الاختبار تقوم قوى التمدد الداخلية القادمة من دورات الغمر والتجفيف بعمل محاكاة بين دورات التجمد والانصهار الذي يحدث للركام نتيجة العوامل الجوية المحيطة بالركام حيث تقوم بلورات الاملاح داخل الركام بمحاكاة الضغط الموجود داخل الركام نتيجة تجمد الماء بداخله وعمل بلورات من الجليد مما يؤدي الى تفسخ الركام وتهشمه.

#### ■ الاهمية والاستخدام:

- يستخدم هذا الاختبار للتأكد من متانة الركام وقدرته على تحمل العوامل الجوية المحيطة به سواء كان مستخدم ف اعمال الطرق او اعمال الخرسانة.
- القيمة المسموح بها في الفقد نتيجة الاختبار تختلف باختلاف نوع الركام (خشن-ناعم) كما انها أيضا تختلف بتغير نوع الملح المستخدم للاختبار (كبريتات صوديوم-كبريتات ماغنسيوم).
- يفضل استخدام ملح كبريتات الماغنسيوم لأنه يعطي نتائج أفضل وأسرع.

#### ■ الاجهزه:



- مناخل قياسي.
- حاويه.
- سله محاطه بشبكة معدنيه.

- منظم درجه حراره.

شكل (٧-١) سله

- ميزان.

- فرن قادر للحفاظ علي درجه حراره عند  $(110 \pm 5)$  درجه مؤويه

#### ■ المحاليل المستخدمه في الاختبار:

##### كبريتات الصوديوم $(Na_2SO_4)$ :

محلول كبريتات الصوديوم بتركيز ٢١٥ جرام لكل لتر في حالة كبريتات الصوديوم غير الهيدراتية  $Na_2SO_4$ .

محلول كبريتات الصوديوم بتركيز ٧٠٠ جرام لكل لتر في حالة كبريتات الصوديوم الهيدراتية  $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ .

#### ■ الاحتياطات

- يجب عمل المحلول عند درجة حرارة  $(25-30)$  درجه مؤويه، بعد الانتهاء من عمل المحلول يجب تغطية المحلول جيدا لمنع التبخر. يترك المحلول ل مدة ٤ ساعة قبل البدء في استخدامه. عند استخدام المحلول في الاختبار يجب ان تكون درجه حرارته  $(21 \pm 1)$  درجه مؤويه.

##### كبريتات الماغنسيوم $(MgSO_4)$ :

- يتم استخدام محلول كبريتات الماغنسيوم بتركيز ٣٥٠ جرام لكل لتر  $MgSO_4$ .
- في حالة استخدام كبريتات الماغنسيوم الهيدراتية يتم عمل المحلول بتركيز ١٢٣٠ جرام لكل لتر  $(MgSO_4 \cdot 7H_2O)$ .

مع مراعاة الاحتياطات التي سبق شرحها مع محلول كبريتات الصوديوم بالإضافة الى ان تركيز محلول كبريتات الماغنسيوم الهيدراتية لا يجب ان يزيد مطلقا عن ١٤٠٠ جرام لكل لتر.

#### كلوريد الباريوم (BaCl<sub>2</sub>):

يتم عمل محلول كلوريد الباريوم بتركيز ٥% (٥ جرام لكل ١٠٠ سم<sup>٣</sup>) = ٥٠ جرام لكل لتر (BaCl<sub>2</sub>)، يستخدم في غسل العينه من محاليل الكبريتات بعد الاختبار.

#### ■ العينات:

##### i. الركام الناعم

- الركام الناعم في هذا الاختبار يجب ان يمر من منخل ٩,٥ مم (٨/٣) بوصة والا تقل كمية الركام المستخدمة عن ١٠٠ جرام من أحد هذه المناخل.

Passing on:	Retained on
9.5mm=(3/8)in	4.75 mm(#4)
4.75 mm(#4)	2.36 mm(#8)
2.36 mm(#8)	1.18 mm(#16)
1.18 mm(#16)	600μ(#30)
600μ(#30)	300 μ(#N50)

##### ii. الركام الخشن:

- عند اختبار الركام الخشن يجب ان تزال كل المواد الناعمة والتي تمر من منخل رقم ٤.  
- يمكن للعينه ان تكون من أحد المناخل الآتية:

from	to	Mass(gm)
9.5mm=(3/8)in	4.75mm(#NO.4)	300+-5
19mm=(3/4)in	9.5mm(3/8)in	1000+-5
12.5mm=(1/2)in	9.5mm(3/8)in	330+-5
19mm=(3/4)in	12.5mm(1/2)in	670+-10
37.5mm=(1.5)in	19mm=(3/4)in	1500+-50
25mm=(1)in	19mm=(3/4)in	500+-30
37.5mm=(1.5)in	25mm=(1)in	1000+-50
63mm=(2.5)in	37.5mm=(1.5)in	5000+-300
50mm=(2)in	37.5mm=(1.5)in	2000+-200
63mm=(2.5)mm	50mm=(2)in	3000+-300

#### ■ تجهيز عينه الاختبار:

يتم غسل العينه وتجفيفها في فرن درجة حرارته ١١٠ درجة مئوية حتى ثبات وزن العينه.

يتم فصل الاحجام المستخدمة ف الاختبار.

يتم اختيار أحد الاحجام الموجودة ف الجدول السابق من الركام الخشن مثلا ووزن كل حجم على حده كما هو موضح بالجدول.

## ■ خطوات التجريه:

- ١- يتم وضع عينة الركام ف المحلول (كبريتات الصوديوم او كبريتات الماغنسيوم) والذي تم اعداده سابقا في حاوية.
- ٢- يتم تغطية الحاوية التي تم وضع الركام بها حتى لا يحدث تبخر للمحلول.
- ٣- تترك العينة مغمورة ف المحلول من (١٦-١٨) ساعة في درجة حرارة (٢١+١) °مئوية.
- ٤- يتم استخراج العينة من المحلول وتركها في الهواء من (١٠-٢٠) دقيقة قبل وضعها ففرن درجة حرارته ١١٠ درجة مئوية لمدة ٤ ساعات.
- ٥- يتم إعادة الخطوات السابقة (الدورة الواحدة) ٥ مرات.
- ٦- يتم استخراج الركام من الحاوية الموجود بها ملح الكبريتات ووضعه في حاوية أخرى ويتم غسله بمحلول كلوريد الباريوم للتخلص من الكبريتات الموجودة بالركام.
- ٧- بعد إزالة كبريتات الصوديوم او الماغنسيوم من الركام يتم تجفيف العينة في فرن درجة حرارته ١١٠ درجة مئوية.
- ٨- يتم استخدام منخل أصغر من المناخل المستخدمة في الاختبار.

from	to	use
37.5mm	19mm	16 mm
19mm	9.5mm	8mm
9.5mm	4.75 mm (#4)	2.36mm

- ٩- يتم وزن كل منخل على حده وتعيين نسبة الفقد ف كل منخل (بحيث تكون المواد الانعم من المنخل المستخدم بعد الاختبار يعبر عنها بنسبة من الفقد الكلي).
- ١٠- يتم حساب الفقد من الوزن لكل منخل ثم حساب المتوسط وحساب نسبة الفقد الكلية.
- ١١- تكون نسبة الفقد في الركام نتيجة كبريتات الصوديوم (٦-١٦) %، (٩-٢٠) % في حالة استخدام كبريتات الماغنسيوم.




photo courtesy of NCAT




photo courtesy of NCAT

شكل (٧-٢) يوضح تأثير محلول كبريتات علي عينة الركام

تجربة رقم ٨-  
اختبار الاختراق للأسفلت

Penetration test of Asphalt cement  
ASTM D5

■ الغرض :

لحساب قيمة الاختراق للمواد الاسفلتية الصلبة والشبه صلبة.

■ الاهمية والاستخدام :

اختبار الاختراق يستخدم لقياس اللزوجة، تشير قيمة الاختراق العالية الي لزوجة اقل (صلابة اقل).


■ الاجهزة:

جهاز الاختراق وابرة معدنية، شكل (٨-١)

وعاء، حمام مائي، Transfer Dish، ساعه إيقاف و ترمومتر.

■ خطوات التجربة :

١. تسخين عينة الاسفلت للحالة السائلة حتي يسهل صبها.
٢. صب العينة في الوعاء، تجنب تكون الفقاعات في العينة وتركها لتبرد لمدة ١ ساعة علي الاقل.
٣. وضع العينة وال Transfer Dish في الحمام المائي عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية لمدة تتراوح بين (١ - ٢) ساعة.
٤. تنظيف الابرة وتجفيفها (باستخدام مذيب وقطعه قماش نظيفة)، ووضع الابرة في جهاز الاختراق واطافة كتله (٥٠ جم) فوق الابرة، لجعل الحمل المتحرك الكلي ١٠٠ جم.
٥. وضع الوعاء في ال Transfer Dish، بحيث تكون العينة مغطاة تماما بالمياه من الحمام المائي. التأكد من استواء الجهاز بواسطة مؤشر التسوية.
٦. إنزال الابرة ببطء حتي تلمس مقدمة الابرة سطح العينة.
٧. جعل الابرة تسقط سقوط



٥ ثواني، ضبط الجهاز  
لأقرب ٠,١ مم، شكل (٨-)

شكل (٨-١) الاجهزة المستخدمة في اختبار الاختراق


حر تحت تأثير وزنها لمدة  
لقياس مسافة اختراق الابرة

(٢)

٨. اخذ ٣ قراءات لاختراق الابرة للعينة علي مسافات لا تقل عن ١٠ مم من جدار الوعاء والمسافة بين القراءات لا تقل عن ١٠ مم.

■ التقرير :

متوسط القراءات لأقرب رقم صحيح.



شكل (٨-٢) قيمه الاختراق

## Penetration Test of Asphalt Cement

**Penetration Values:**

1 <sup>st</sup> Penetration Value	A =		mm
2 <sup>nd</sup> Penetration Value	B =		mm
3 <sup>rd</sup> Penetration Value	C =		mm
Average		$(A+B+C)/3$	
			mm

تجربه رقم -٩-

قياس لزوجة الاسفلت باستخدام مقياس اللزوجة الدوار  
Viscosity of Asphalt Cement by Rotational Viscometer  
ASTM D4402

■ الغرض :

لتعيين لزوجة الأسفلت الظاهرية عند درجة حراره (٣٨:٢٦٠) درجة مئوية باستخدام مقياس اللزوجة الدوار وتضبط درجة حراره الاختبار بواسطة غرفة التحكم الحرارية.

■ الاهمية والاستخدام :

التأكد من لزوجة الاسفلت قبل نقله، ضخه في المواسير و لاختبارات ضبط الجودة. يستخدم لتعيين درجة حرارة الخلط والدمك للخلطة الاسفلتية. هذا الاختبار يستخدم في تدرج الاسفلت في نظام السوبر بيف (superpave).

■ الاجهزة:

مقياس اللزوجة الدوار


ابرة قياسية

اداه استخراج (Extracting Tool)

نظام حراري يتكون من حاوية حرارية، انبويه معدنيه للعينه، منظم حرارة وجهاز لرسم علاقه بين اللزوجه ودرجه الحرارة.

■ خطوات التجربة :

١. تشغيل جهاز الاختبار وضبط درجة حراره الاختبار من خلال منظم الحرارة.
٢. الانتظار (٥:٠١) ساعه او عند الوصول لدرجه الحراره المطلوبه (فحص لمبه المنظم).
٣. يتم اضافه عينه البتومين في الوعاء حوالي (١٠:٨) سم<sup>٣</sup> بحيث يكون مستوي البتومين اعلي من الجزء المخروطي للإبره بحوالي (٣) مم.
٤. باستخدام اداه الاستخراج (Extracting tool)، وضع انبويه الاختبار في الوعاء الحراري.
٥. يتم اختيار الابره المناسبه ووضعها في انبويه الاختبار. كلا من الابره رقم ٢٧ و الابره رقم ٢٠ تستخدم في تعيين لزوجه الاسفلت.
٦. الانتظار لوصول الاسفلت لدرجه حراره الاختبار حوالي ١٥ دقيقه.
٧. تشغيل الجهاز (Viscometer) بمعدل ٢٠ لفه/دقيقه.
٨. تسجيل ٣ قراءات خلال ٦٠ ثانيه عند كل درجه حراره للاختبار.
٩. ضرب معامل اللزوجه وقراءه جهاز اللزوجه الدوار للحصول



علي اللزوجه بوحده شكل (٩-١) جهاز اللزوجه الدوار (CP).

■ التقرير :


متوسط اللزوجه عند كل درجه حراره.

رقم الابره المستخدمه وسرعه الدوران.



## Viscosity of Asphalt Cement by Rotational Viscometer

Spindle #				
Rotational Speed				
Temp. (R)				
Viscosity (CP)				



شكل (٢-٩) العلاقة بين درجة الحرارة واللزوجة

<b>For Mixing:</b>		<b>For Compaction:</b>	
Viscosity (CP)	Temp. (R)	Viscosity (CP)	Temp. (R)
150		250	
190		310	

## تجربه رقم - ١٠ -

خصائص التربيه المدموكه باستخدام البروكتور المعدل

### Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort

ASTM D1557

#### ■ الغرض:


يغطي هذا الاختبار طرق الدمك المعملية المستخدمه في تعيين العلاقه بين المحتوي الرطوبي والكثافه الجافه للتربه (منحني الدمك)، تدمك العينات في قالب قياسي بقطر ٤ او ٦ بوصه بواسطه مطرقه تزن ١٠ رطل تسقط سقوط حر تحت تأثير وزنها من ارتفاع ١٨ بوصه.

يسمح باجراء هذا الاختبار علي المواد المحتواه علي ٣٠% او اقل من وزنها محجوزه علي المنخل (٣/٤) بوصه.

طريقه (ج)	طريقه (ب)	طريقه (أ)	القالب المستخدم
قطر ٦ بوصه	قطر ٤ بوصه	قطر ٤ بوصه	المواد المستخدمه
المار من المنخل ٣/٤ بوصه. في حاله زياده نسبه المواد المحجوزه علي المنخل ٣/٨ بوصه اكبر من ٢٠% والمحجوز علي المنخل ٣/٤ بوصه اقل من ٣٠%.	المار من المنخل ٣/٨ بوصه. في حاله زياده نسبه المواد المحجوزه علي المنخل رقم ٤ عن ٢٠% والمحجوز علي المنخل ٣/٨ بوصه اقل من ٢٠%.	المار من المنخل رقم ٤ بحيث يكون المحجوز علي المنخل رقم ٤ اقل من او يساوي ٢٠% من وزن العينه.	عدد الطبقات
٥ طبقات	٥ طبقات	٥ طبقات	عدد الدقات
٥٦ دقه/طبقة	٢٥ دقه/طبقة	٢٥ دقه/طبقة	

#### ■ الاهميه والاستخدام:

تدمك طبقات الرصف (طبقة الاساس، الاساس المساعد، وطبقة التأسيس) للوصول لاقصي كثافه للحصول علي الخصائص الهندسيه المطلوبه من حيث (مقاومه القص، قابليه انضغاط التربه او نفاذيه التربه). حساب نسبه الدمك ومحتوي الرطوبه اللازم لتحقيق الخصائص المطلوبه.



#### ■ الاجهزه:

- قالب قياسي بقطر ٤ بوصه وارتفاع ٦,٤ بوصه للتربه الناعمه (طريقه (أ)، (ب)) و بقطر ٦ بوصه وارتفاع ٦,٤ بوصه للتربه الخشنه (طريقه (ج))، حلقه معدنيه وقاعده شكل (١١-١).
- مطرقه تزن ١٠ رطل تسقط سقوط حر تحت تأثير وزنها من ارتفاع ١٨ بوصه.
- جهاز لاستخراج

شكل (١٠-١) القالب والقاعده والحلقه المعدنيه

العينه المدموكه من القالب.

- ميزان دقته ١ جم.
- فرن، قادر للحفاظ علي درجه الحراه عند (١١٠ ± ٥) درجه مئوية.
- المناخل المستخدمه في فصل العينه، المنخل رقم ٤، المنخل ٣/٨ بوصه و المنخل ٣/٤ بوصه

#### ■ خطوات التجربه:

١- تعيين نسبه المحجوز من وزن العينه علي المنخل رقم ٤، المنخل ٣/٨ بوصه والمنخل ٣/٤ بوصه لاختيار الطريقه المستخدمه في الاختبار (طريقه (أ)، طريقه (ب)، طريقه (ج)).



٢- يتم تجهيز عينه الاختبار التي تزن ١٦ كجم في حاله الطريقتين (أ)، (ب) و شكل (١٠-٢) تركيب القالب والحلقه والقاعده ٢٩ كجم في حاله الطريقه (ج).



- ٣- تعيين وزن القالب المستخدم وهو فارغ لاقرب جرام، يتم تثبيت القالب علي القاعده المعدنيه ووضع الحلقه المعدنيه (Extension Collar) علي القالب.
- ٤- يتم تعيين المحتوي الرطوبي لعينه الاختبار. وتجهيز علي الاقل ٥ عينات بمحتوي رطوبي مختلف. تجهيز عينه بمحتوي رطوبي قريب من المحتوي الرطوبي الامثل وعينتين في الجانب الجاف وعينتين في الجانب الرطب.
- ٥- وضع العينه في القالب بعد خلطها جيدا مع الماء للوصول الي خليط متماسك ودمكها علي طبقات (خمس طبقات) بواسطه مطرقه تزن ١٠ رطل تسقط سقوط حر تحت تاثير وزنها من ارتفاع ١٨ بوصه.
- ٦- تسويه سطح العينه جيدا شكل (١١-٤)، تعيين وزن القالب والعيه بعد الدمك لاقرب جرام، ازاله المواد من القالب واخذ عينه من منتصف القالب لتعيين المحتوي الرطوبي لها،
- ٧- تكرار الخطوه السابقه للعينات الاخرى وتسجيل القراءات

#### ■ النتائج:

- ١- يتم حساب الكثافه الرطبه للعينات الخمسه:

$$Y_{wet} = \frac{W_2 - W_1}{Vol}$$

شكل (١٠-٣) دمك العينه بواسطه مطرقه ميكانيكيه

حيث:

بعد الدمك.



$W_2$ : وزن القالب والعيه  
 $W_1$ : وزن القالب فارغا.  
 $Vol$ : حجم القالب.

الرطوبي للعينات:


٢- تعيين المحتوي  
 $W_c = \frac{W_3 - W_4}{W_4}$

$W_3$ : وزن العينه المبتله

$W_1$ : وزن العينه بعد تجفيفها في الفرن.

شكل (١٠-٤) تسويه سطح العينه

٣- حساب الكثافه الجافه للعينات:



$$Y_{Dry} = \frac{Y_{wet}}{1 - W_c}$$

٤- رسم علاقته بين الكثافه الجافه (المحور الراسي والمحتوي الرطوبي).

شكل (١٠-٥) علاقته بين المحتوي الرطوبي والكثافه الجافه

### Modified Proctor of Soil and Aggregate

% Retain on Sieve #4	=	
% Retain on 3/8 Sieve	=	
% Retain on 3/4 Sieve	=	
Method Used	=	

#### Calculate Water Content of Field Soil Sample

Wt. of wet Soil	A =			gm
Wt. of Dry soil	B =			gm
Water Content	W <sub>c</sub> =	(A-B)/B		

#### Calculate Water Content of Specimens:

Spec. ID	Wt. of Pan (gm)	Wt. of Pan & Spec. (gm)	Wt. of Spec. (gm)	Wt. of Dry Spec. (gm)	Water Content (gm)
Spec. 1					
Spec. 2					
Spec. 3					
Spec. 4					
Spec. 5					

#### Calculate Dry Density of Specimens:

Specimen ID	Wt. of Mold	Vol. of mold	Wt. of Mold and Specimen	Wt. of Specimen	Wet Density (Y <sub>wet</sub> )	Water Content	Dry Density (Y <sub>Dry</sub> )
Spec. 1							
Spec. 2							
Spec. 3							
Spec. 4							
Spec. 5							

تجربه رقم ١١ -

خصائص التربه المدموكة باستخدام البروكتور القياسي

Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort

ASTM D1557

### ■ الغرض:

يغطي هذا الاختبار طرق الدمك المعملية المستخدمه في تعيين العلاقة بين المحتوي الرطوبي والكثافه الجافه للتربه (منحني الدمك)، تدمك العينات في قالب قياسي بقطر ٤ او ٦ بوصه بواسطه مطرقه تزن ٥,٥ رطل تسقط سقوط حر تحت تأثير وزنها من ارتفاع ١٠ بوصه.

يسمح باجراء هذا الاختبار علي المواد المحتواه علي ٣٠% او اقل من وزنها محجوزه علي المنخل (٣/٤) بوصه.

طريقه (ج)	طريقه (ب)	طريقه (أ)	القالب المستخدم
قطر ٦ بوصه	قطر ٤ بوصه	قطر ٤ بوصه	المواد المستخدمه
المار من المنخل ٣/٤ بوصه. في حاله زياده نسبه المواد المحجوزه علي المنخل ٣/٨ بوصه اكبر من ٢٠% والمحجوز علي المنخل ٣/٤ بوصه اقل من ٣٠%.	المار من المنخل ٣/٨ بوصه. في حاله زياده نسبه المواد المحجوزه علي المنخل رقم ٤ عن ٢٠% والمحجوز علي المنخل ٣/٨ بوصه اقل من ٢٠%.	المار من المنخل رقم ٤ بحيث يكون المحجوز علي المنخل رقم ٤ اقل من او يساوي ٢٠% من وزن العينه.	عدد الطبقات
٥ طبقات	٥ طبقات	٥ طبقات	عدد الدقات
٥٦ دقه/طبقه	٢٥ دقه/طبقه	٢٥ دقه/طبقه	

### ■ الاهميه والاستخدام:

تدمك طبقات الرصف (طبقه الاساس، الاساس المساعد، وطبقه التاسيس) للوصول لاقصي كثافه للحصول علي الخصائص الهندسيه المطلوبه من حيث (مقاومه القص، قابليه انضغاط التربه او نفاذيه التربه). حساب نسبه الدمك ومحتوي الرطوبه اللازم لتحقيق الخصائص المطلوبه.



### ■ الاجهزه:

- قالب قياسي بقطر ٤ بوصه وارتفاع ٦,٤ بوصه للتربه الناعمه (طريقه (أ)، (ب)) و بقطر ٦ بوصه وارتفاع ٦,٤ بوصه للتربه الخشنه (طريقه (ج))، حلقه معدنيه وقاعده شكل (١٢-١).
- مطرقه تزن ٥,٥ رطل تسقط سقوط حر تحت تأثير وزنها من ارتفاع ١٠ بوصه.
- جهاز لاستخراج

شكل (١١-١) القالب والقاعده والحلقه المعدنيه

العينه المدموقه من القالب.

- ميزان دقته ١ جم.
- فرن، قادر للحفاظ علي درجه الحراه عند (١١٠ ± ٥) درجه مئوية.
- المناخل المستخدمه في فصل العينه، المنخل رقم ٤، المنخل ٣/٨ بوصه و المنخل ٣/٤ بوصه.

### ■ خطوات التجربه:

٨- تعيين نسبه المحجوز من وزن العينه علي المنخل رقم ٤، المنخل ٣/٨ بوصه والمنخل ٣/٤ بوصه لاختيار الطريقه المستخدمه في الاختبار (طريقه (أ)، طريقه (ب)، طريقه (ج)).



٩- يتم تجهيز عينه الاختبار التي تزن ١٦ كجم في حاله الطريقتين (أ)، (ب) و شكل (١١-٢) تركيب القالب والحلقه والقاعده ٢٩ كجم في حاله الطريقه (ج).



- ١٠- تعيين وزن القالب المستخدم وهو فارغ لاقرب جرام، يتم تثبيت القالب علي القاعده المعدنيه ووضع الحلقه المعدنيه (Extension Collar) علي القالب.
- ١١- يتم تعيين المحتوي الرطوبي لعينه الاختبار. وتجهيز علي الاقل ٥ عينات بمحتوي رطوبي مختلف. تجهيز عينه بمحتوي رطوبي قريب من المحتوي الرطوبي الامثل وعينتين في الجانب الجاف وعينتين في الجانب الرطب.
- ١٢- وضع العينه في القالب بعد خلطها جيدا مع الماء للوصول الي خليط متماسك ودمكها علي طبقات (خمس طبقات) بواسطه مطرقة تزن ٥,٥ رطل تسقط سقوط حر تحت تأثير وزنها من ارتفاع ١٠ بوصه.
- ١٣- تسويه سطح العينه جيدا شكل (١٢-٤)، تعيين وزن القالب والعيه بعد الدمك لاقرب جرام، ازاله المواد من القالب واخذ عينه من منتصف القالب لتعيين المحتوي الرطوبي لها،
- ١٤- تكرار الخطوه السابقه للعينات الاخرى وتسجيل القراءات

#### ■ النتائج:

- ٥- يتم حساب الكثافه الرطبه للعينات الخمسه:

$$Y_{wet} = \frac{W_2 - W_1}{Vol}$$

شكل (١١-٣) دمك العينه بواسطه مطرقة ميكانيكيه

حيث:

بعد الدمك.



$W_2$ : وزن القالب والعيه  
 $W_1$ : وزن القالب فارغا.  
 $Vol$ : حجم القالب.

الرطوبي للعينات:


٦- تعيين المحتوي  
 $W_c = \frac{W_3 - W_4}{W_4}$

$W_3$ : وزن العينه المبتله

$W_1$ : وزن العينه بعد تجفيفها في الفرن.

شكل (١١-٤) تسويه سطح العينه

٧- حساب الكثافه الجافه للعينات:



$$Y_{Dry} = \frac{Y_{wet}}{1 - W_c}$$

٨- رسم علاقته بين الكثافه الجافه (المحور الراسي والمحتوي الرطوبي).

شكل (١١-٥) علاقته بين المحتوي الرطوبي والكثافه الجافه

### Modified Proctor of Soil and Aggregate

% Retain on Sieve #4	=	
% Retain on 3/8 Sieve	=	
% Retain on 3/4 Sieve	=	
Method Used	=	

#### Calculate Water Content of Field Soil Sample

Wt. of wet Soil	A =		gm
Wt. of Dry soil	B =		gm
Water Content	W <sub>c</sub> =	(A-B)/B	

#### Calculate Water Content of Specimens:

Spec. ID	Wt. of Pan (gm)	Wt. of Pan & Spec. (gm)	Wt. of Spec. (gm)	Wt. of Dry Spec. (gm)	Water Content (gm)
Spec. 1					
Spec. 2					
Spec. 3					
Spec. 4					
Spec. 5					

#### Calculate Dry Density of Specimens:

Specimen ID	Wt. of Mold	Vol. of mold	Wt. of Mold and Specimen	Wt. of Specimen	Wet Density (Y <sub>wet</sub> )	Water Content	Dry Density (Y <sub>Dry</sub> )
Spec. 1							
Spec. 2							
Spec. 3							
Spec. 4							
Spec. 5							

## تجربه رقم -12-

تحضير عينة الخرسانه الاسفلتيه باستخدام مارشال

### Preparation of Asphalt Concrete specimens using the Marshall Compactor ASTM D1559

#### ■ الغرض :

تجهيز عينة الخرسانه الاسفلتيه باستخدام طريقه مارشال.

#### ■ الاهمية والاستخدم :

تستخدم هذه الطريقة لتصميم الخلطة الاسفلتيه باستخدام مارشال لقياس خصائصها.

#### ■ الاجهزة :

1. مطرقة دمك تزن حوالي ٤,٥ كجم، وتسقط سقوط حر من ارتفاع ٤٨ سم.
2. قالب معدني، قطره الداخلي ١٠٢ مم وارتفاعه ٧٥ مم، قاعده وحلقه معدنية
3. طارد العينة "جهاز لاجراج العينة من القالب المعدني"، ملعقة، وعاء، حامل القالب وفرن.

#### ■ خطوات التجربة :

1. حساب درجه حراره الخلط والدمك بحيث تكون لزوجه ماده الربطه ( $١٧٠ \pm ٢٠$ ) سنتي ستوك للخلط و ( $٢٨٠ \pm ٣٠$ ) سنتي ستوك للدمك.
2. فصل الركام وتجفيفه حتي يثبت وزنه.
3. وزن حوالي ١٢٠٠ جم من الركام بحيث يكون التدرج مطابق للمواصفات
4. وضع الاسفلت والركام في الفرن حتي يصل لدرجه حراره الخلط ( $١٦٠$  درجه مئوية تقريبا).
5. إضافة الاسفلت علي الركام بالكميه المحدده.
6. خلط الركام والاسفلت جيدا حتي تتغلغ حبيبات الركام بالاسفلت، باستخدام الخلط اليدوي او الميكانيكي.
7. وضع الورقة دخل القالب. ثم توضع العينة في القالب المسخن لدرجه حراره الخلط، وغرغزه العينه ١٥ مره علي المحيط و ١٠ مرات في المنتصف.
8. وضع الحلقه المعدنيه والورقة (ورقة ترشيح لمنع التصاق العينة بالقالب)، ويوضع القالب علي القاعدة. ويثبت القالب بواسطه الحامل، تعرض العينة لعدد طرقات (٥٠ ، ٧٥) "يعتمد عدد الطرقات علي حجم المرور المتوقع علي الطريق". قلب القالب وتعريضه لنفس عدد الطرقات علي الوجه الاخر.

شكل (١-١٢) مطرقة



9. بعد تبري القالب شكل (٢-١٢) الاجهزة المستخدمة في اختبار مارشال العينة لدرجه حراره الغرفة، تخرج العينة من بواسطه اداة الاجراج " extruding device". يمكن زياده سرعه تبريد العينة بوضعها في كيس بلاستيك وغمره في مياه بارد. ازاله الورقه كما هو موضح بالشكل ( )

#### ■ التقرير :

1. مكونات الخلطة الاسفلتيه، المصدر.
2. عدد الطرقات علي كل جهه للعينة.



تجربه رقم -١٣-  
الوزن النوعي الكلي لخطة اسفلتية مدموكة  
Bulk Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures  
ASTM D2726

■ الغرض :

لحساب الوزن النوعي الكلي (Bulk Specific Gravity) لعينة اسفلت مدموكة.

■ الاهمية والاستخدام :

نتائج هذا الاختبار تستخدم لتحليل الفراغات لخليط الاسفلت المدموك.

■ عينة الاختبار :

خطة اسفلتية معده باستخدام مارشال او قوالب من الرصف الاسفلتي.

■ الاجهزة :

١. ميزان.
٢. حمام مائي.

■ خطوات الاختبار :

١. وزن العينة في الهواء وليكن (A).
٢. غمر العينة في المياه عند درجة حراره  $(25 \pm 1)$  درجة مئوية لمدة تتراوح من (٣ : ٥) دقائق وليكن وزنها في المياه (C) شكل (١١-١).
٣. إزالة العينة من المياه، وتجفيف السطح باستخدام قطعه قماش رطبة، وحساب وزن العينة مشبعه جافة السطح وليكن (B).

■ التحليل والنتائج :

حساب الوزن النوعي الكلي :

■ حيث :

- A: وزن العينة في الهواء، جم.  
B: وزن العينة مشبعه جافه السطح، جم.  
C: وزن العينة في الماء، جم.

■ التقرير :

قيمه الوزن النوعي الكلي لاقرب ٣ علامات عشريه.



شكل (١٣-١) تعيين وزن العينة في الماء

تجربه رقم - ١٤ -  
ثبات مارشال والانفعال للخلطات الاسفلتية  
Marshall Stability and flow of Asphalt Concrete  
ASTM D1559

■ الغرض :

حساب قيمه ثبات مارشال والانفعال للخلطات الاسفلتية.

■ الاهمية والاستخدام :

لمعرفه خصائص الخلطه الاسفلتية

■ الاجهزه :

١. جهاز مارشال. (يتحرك بانتظام راسيا بمعدل ٥٠,٨ مم/دقيقه).
٢. حمام مائي.
٣. جهاز لقياس الحمل، وجهاز لقياس الانفعال.

■ خطوات التجربة :

١. وضع العينة ف حمام مائي عند درجة حراره ٦٠ درجة مئوية لمدته (٣٠ : ٤٠) دقيقه او توضع في الفرن لمدته ساعتين.
٢. ازاله العينة من الحمام المائي ووضعها في جهاز مارشالشكل (١).
٣. تعريض العينة لحمل بمعدل ثابت (٥٠,٨ مم/دقيقه) حتي الوصول لاقصي حمل وحتى يقل الحمل. زمن اجراء الاختبار من ازاله العينه من الحمام المائي او الفرن وحتى حمل الكسر لاتزيد عن ٣٠ ثانيه.
٤. يتم قراءه قيمه ثبات مارشال (حمل الكسر) والانفعال (التغير الحادث عند حمل الكسر).
٥. اذا كان ارتفاع العينه لايساوي ٦٣,٥ مم، تضرب يمه ثبات مارشال في معامل تصحيح



شكل (١-١٤) جهاز مارشال

(جدول ١).


معامل التصحيح	سمك العينه (مم)	معامل التصحيح	سمك العينه (مم)
٠,٩٦	٦٥,١	١,٤٧	٥٠,٨
٠,٩٣	٦٦,٧	١,٣٩	٥٢,٤
٠,٨٩	٦٨,٣	١,٣٢	٥٤
٠,٨٦	٦٩,٨	١,٢٥	٥٥,٦
٠,٨٣	٧١,٤	١,١٩	٥٧,٢
٠,٨١	٧٣,٠٠	١,١٤	٥٨,٧
٠,٧٨	٧٤,٦	١,٠٩	٦٠,٣
٠,٧٦	٧٦,٢	١,٠٤	٦١,٩
		١,٠٠	٦٣,٥

## ■ النتائج :

توقيع المنحنيات التي تربط نسبة الاسفلت المختلفه مع :

- ١ . مقدار الاسفلت بالرطل.
- ٢ . وزن وحده الحجم، طن/م<sup>٣</sup>
- ٣ . نسبة الفراغات الكليه بالمخلوط الاسفلتي (%).
- ٤ . نسبة الفراغات بالمواد الصلبه (%).
- ٥ . مقدار الإنسياب (١٠٠/١ من البوصه).

شكل



## (٢-١٤) المنحنيات التصميمه للخلطات الاسفلتيه

## ■ التقرير :

- ١ . نوع العينه (تجهيز معمل او قالب)
- ٢ . متوسط ثبات مارشال مصحح لثلاث عينات متماثله (معدنه بنفس محتوى الاسفلت).
- ٣ . متوسط انفعال مارشال لثلاث عينات متماثله (معدنه بنفس محتوى الاسفلت).
- ٤ . تعيين محتوى الاسفلت الذي يحقق اعلي ثبات (A).
- ٥ . تعيين محتوى الاسفلت الذي يحقق نسبة فراغات هوائيه (٣ : ٥) % (B).
- ٦ . تعيين محتوى الاسفلت الذي يحقق اعلي كثافة نسبيه قصوي (C).
- ٧ . حساب المحتوى الاسفلتي الامثل (Optimum Asphalt Content).
- ٨ . التأكد من مطابقه قيم ال (VMA & Air Voids & Stability & Flow & VFA) المقابله للمحتوي الاسفلتي الامثل للمواصفات.

تجربه رقم -١٥-

الاختبار القياسي لاستخلاص الاسفلت من خلطات الرصف الاسفلتيه

Quantitative Extraction of Bitumen from Bituminous Paving Mixtures

ASTM D2172

■ الغرض :

يستخدم هذا الاختبار لحساب كميته البيتومين في خلطات الرصف الاسفلتيه الساخنه وعينات الاسفلت. الركام المستخلص من هذا الاختبار يمكن استخدامه في اختبار التحليل المنخلي.

■ الاهمية والاستخدام :

يستخدم هذا الاختبار لحساب كميته البيتومين في خلطات الرصف الاسفلتيه وعينات الاسفلت لقبول المواصفه والتقييم.

■ الاجهزه :

فرن، قادر علي الحفاظ علي درجه الحراره عند  $(110 \pm 5)$  درجه مئوية.  
وعاء مسطح.

ميزان ذو دقه لا تقل عن  $0.01\%$  من وزن العينه.

سخان كهربيه، ذو قدره كهربيه متغيره.

وعاء ذو فتحة عليا صغيره.

وعاء اشتعال سعته.


وعاء تجفيف.

حلقه ترشيح، ورقيه.

جهاز الاستخلاص، يتكون من حله موضحة في الشكل (١٥-١)، وجهاز لتدوير الحله بسرعات متغيره يمكن التحكم به تصل لـ ٣٦٠٠ لفة في الدقيقه. يمكن التحكم في السرعه يدويا او بضبط السرعه مسبقا. ينبغي تزويد الجهاز بوعاء لتجميع المذيب الملقى من الحله و حنفيه الصرف لازاله المذيب.



شكل ١٥-٢ جهاز الاستخلاص



رسم توضيحي ١٥-١ حله الاستخلاص

## خطوات التجربة :

١. تسخين العينه الاسفلتية في الفرن عند درجه حراره ٦٠ هـ درجه مئوية للتجفيف.
٢. وضع (٧٥٠ : ٢٥٠٠) جم من عينه الاختبار المجففه سابقا لوزن ثابت مع حلقه الترشيح في الحله.
٣. تغطيه العينه في الحله ب ثلاثي كلورالايثيلين، بروميد بروبييل عادي او كلوريد الميثيلين. ترك العينه لوقت كافي حتي يحلل المذيب العينه (لايزيد عن ١ ساعه).وضع الحله المحتواه علي العينه والمذيب في جهاز الاستخلاص. تجفيف وحساب وزن حلقه الترشيح ووضعها علي حواف الحله. تثبيت الغطاء علي الحله بإحكام ووضع الوعاء اسفل الحنفية لتجميع المذيب والبيثومين المستخلص.
٤. تشغيل جهاز الطرد المركزي ببطء، زياده سرعه الدوران تدريجيا حتي تصل السرعه الي الحد الاقصى ٣٦٠٠ لفه في الدقيقه او حتي يتوقف المذيب من التدفق من حنفية الصرف. ايقاف الجهاز، اضافه ٢٠٠ ملي من ثلاثي كلور الايثيلين، بروميد بروبييل عادي او كلوريد الميثيلين وتكرار الخطواتين السابقتين. اضافه ٢٠٠ ملي من المذيب علي الاقل ثلاث مرات حتي يصل لون المذيب المستخلص لونه الطبيعي (اصفر شاحب). يتم تجميع ناتج الاستخلاص في وعاء مناسب.
٥. ازاله حلقه الترشيح من الحله وتجفيفها في الهواء. في حاله استخدام حلقه ترشيح مصنوعه من اللباد، يتم تنظيف سطح حلقه الترشيح بالفرشاه من المواد الناعمه الملتصقه بحلقه الترشيح وإضافتها علي الركام المستخلص. تجفيف حلقه الترشيح لوزن ثابت في الفرن عند (١١٠ ± ٥) درجه مئوية. ازاله كل محتويات الحله بحرص في وعاء صلب وتجفيفه في حمام بخار، وتجفيفها لوزن ثابت في الفرن او علي سخان عند (١١٠ ± ٥) درجه مئوية. في حاله استخدام ثلاثي كلوريد الايثيلين، بروميد بروبييل عادي او كمذيب استخلاص، يمكن الاستغناء عن تجفيف العينه المبدئي في حمام البخار وزن الركام المستخلص (٢) يساوي وزن الركام في الوعاء بالاضافه الي الزيادة في الوزن من حلقات الترشيح.
٦. في حاله استخدام ورقه ترشيح منخفضه الرماد يتم اجراء الخطوه الاتيه: وضع الركام وحلقات الترشيح في وعاء معدني نظيف. وتجفيف العينه كما سبق توضيحها. ثني حلقه الترشيح الجافه ووضعها علي الركام. حرق حلقات الترشيح بإشعالها بالكبريت او موقد بنسن. حساب وزن الركام المستخلص في الوعاء (و٢).

## ■ النتائج:

حساب نسبة البيثومين في الاختبار كالاتي:

$$\% \text{ Bitumen Content} = \left[ \frac{(W_1 - W_2) - (W_3 + W_4)}{W_1 - W_2} \right] \times 100$$

حيث:

- ١ = وزن عينه الاختبار،
- ٢ = وزن الماء في عينه الاختبار،
- ٣ = وزن الركام المستخلص،
- ٤ = وزن المواد المعدنيه في المستخلص.

تجربه رقم -16-

الاختبار القياسي لحساب معامل المرونة الرجوعى للتربة والركام

Standard Test Method for Determining the Resilient Modulus of Soils and  
Aggregate Materials  
AASHTOT307-99

■ الغرض :

معامل المرونة الرجوعى للتربة هو أحد الاختبارات المعملية التي يحددها AASHTO T307-99 حيث هو اختبار ديناميكي يتم فى خلية ثلاثية المحاور لحساب قيمة معامل المرونة الرجوعى. قيمة معامل المرونة الرجوعى هو مؤشر على مرونة الركام، أو خاصية التربة التى تدل على التعافى من الإجهادات المتكررة مثل تلك الناجمة عن انحناءات الرصف نتيجة مرور عجلات العربات على الطريق على مدى فترة طويلة من الزمن. بشكل عام ترتبط مواد تربة الطريق التحتية التي تظهر قيمة معامل مرونة عالية مع طبقات الرصف التي تحافظ على سلامتها دون الحاجة إلى تدابير صيانة غير عادية.

■ الأهمية والاستخدام :

يتم إتمام اختبار معامل المرونة الرجوعى من خلال تطبيق سلسلة من عدة آلاف من الأحمال الترددية إلى عينة ركام قطرها ١٥٠ مم. الاختبارات التي تتم بموجب هذا الإجراء ستكون " اختبارات النوع الأول" التي تختص بالتربة الحبيبية. عينة التربة التي يحدث لديها تشوه وخسارة كبيرة في طول العينة في نهاية هذه الاختبارات يكون لها قيمة معامل مرونة بنسبة منخفضة. أما عينات الركام التي تتعافى من هذه التشكلات وتعود إلى ما يقرب من طول العينة الأصلي المقاس في بداية الاختبار يكون لها قيمة معامل مرونة عالية. ويمكن التعبير عن قيمة معامل المرونة الرجوعى بوحدة MPa.

مهندسين التربة قادرين على استخدام معامل المرونة الرجوعى كأداة لتصميم الطرق. ويمكن أيضا أن تستخدم كأداة للبحث عن إجابات في حالة الطرق المقامة التي تظهر مشاكل فى الرصف. إجراءات معمل هندسة الطرق والمطارات بجامعة المنصورة تملك بتشغيل اختبار معامل المرونة الرجوعى لتحديد قيمته.

■ الاجهزه :

A. جهاز UTM:

١. إطار التحميل الخاص بجهاز UTM.
٢. خلية التحميل 25 kN (5500 lbs.).

B. خلية الأبحاث الهندسية ثلاثية المحاور:

١. خلية ثلاثية المحاور وسياج زجاجى شبكى.
٢. عدد ٢ مقياس للإستطالة لقياس التشكلالخطى فى ارتفاع العينة.
٣. لوحة القاعدة والمسامير المعدنية لتثبيت الخلية ثلاثية المحاور فى إطار التحميل للجهاز.
٤. عدد ٢ كابلات إشارة لمقاييس الاستطالة.
٥. محول ضاغط الهواء وخط إمداد ضغط الهواء.

C. معدات تجهيز العينة:

١. عينات التربة.
٢. قالب إعداد العينة المعنى.
٣. مطرقة بروكتور المعدل لدمج العينة (10 lbs.).
٤. ملاعق ومستقيم الحافة ومستوى.
٥. ورنية لقياس الأطوال.





D. معدات تركيب وتثبيت العينة:

١. قالب تفرغ الهواء ذو الشقين.
٢. غشاء مطاطى لعينة ١٥٠ مم.
٣. حلقات دائرية لتثبيت الغشاء المطاطى.
٤. مضخة تفرغ الهواء.



٥. ألواح مسامية توضع أعلى وأسفل العينة.  
 ٦. عينة المعايرة المطاطية ١٠٠\*٢٠٠ مم.  
 E. المعدات الإلكترونية:  
 ١. الحاسوب الآلي  
 ٢. وحدة تجميع البيانات.  
 ٣. وحدات التحكم.

**الشكل (١-١٦) إلى الشكل (١٣-١٦)** يوضح مكونات جهاز UTM والمعدات المستخدمة في إجراء الاختبار اللازم لحساب معامل المرونة الرجوعى للركام.

	
<p>٢-١٦. إطار التحميل الخاص بجهاز UTM</p>	<p>١-١٦. جهاز UTM</p>
	
<p>٤-١٦. تجميع اتصال قضيب التحميل ومحول خط ضاغط الهواء بالخلية ثلاثية المحاور</p>	<p>٣-١٦. خلية الأبحاث الهندسية ثلاثية المحاور</p>

		
<p>٧-١٦. وحدة تجميع البيانات ووحدات التحكم</p>	<p>٦-١٦. مقياس الاستطالة الخطى وخط إمداد ضغط الهواء</p>	<p>٥,٣-١٦. لوحةقاعدة حديدية متغيرة الارتفاع لتثبيت الخلية ثلاثية المحاور</p>
		
<p>٩-١٦. اتصال مكبس الجهاز بخلية التحميل</p>	<p>٨-١٦. توصيلات خطوط إمداد وتفريغ ضغط الهواء للخلية ثلاثية المحاور</p>	
		
<p>١١-١٦. قالب معدنى وأدوات إعداد العينة</p>	<p>١٠-١٦. جهاز تركيب الغشاء المطاطى على العينة</p>	
		
<p>١٣-١٦. عينة المعايرة المطاطية</p>	<p>١٢-١٦. ألواح مسامية توضع أعلى وأسفل العينة</p>	



## ■ تدريب مسبق والخبرة :

اختبار معامل مرونة الرجوعى هو إجراء معملى معقد ومتطور. ومع ذلك، هواختبار ذو نتائج مرضية عند إنجازه تبعا للإجراءات القياسية للاختبار AASHTO T307-99. قبل إجراء الاختبار يجب على مجرى الاختبار أن يكون على خبرة ودراية بالآتى:

١. طرق تصنيف التربة وإعداد العينة.
  ٢. اختبارات الضغط المدعومة جانبيا.
  ٣. وضع العينة فى الخلية ثلاثية المحاور.
  ٤. القدرة على تشغيلهئة جهاز الاختبار UTM.
  ٥. الخبرة بأجهزة الحاسوب وبرنامج التشغيل.
- كل ما سبق يجب أن يكتسب من خلال خبرات عادية فى معمل التربة أما جهاز UTM يحتاج إلى تدريب من نوع خاص.

## ■ خطوات إعداد العينة :

- يجب التدريب على إعداد العينة المطاطية وإجراء الاختبار قبل إعداد عينة اختبار حقيقية كالتالى:
١. تسجيل كود العينة للاختبار.
  ٢. تعيين الوزن الكلى المطلوب لعينة الركام بمعلومية الكثافة الجافة القصوى للركام وحجم القالب المعدنى.
  ٣. خلط عينة الركام الغير مدموكة بنسبة المياه المثالية المعينة بواسطة اختبار بروكتور المعدل.
  ٤. يوضع الركام فى القالب على هيئة ٦ طبقات ودمكها، ويتم تعيين وزن الركام اللازم للطبقة الواحدة عن طريق قيمة الوزن الكلى للعينة على ٦.
  ٥. تعيين عدد الدقات اللازمة لدمك كل طبقة عن طريق جهد الدمك اللازم (١١٤ دقة).
  ٦. تسوية سطح العينة النهائى وإخراجها من القالب المعدنى وتسجيل طول وقطر ووزن العينة.
  ٧. العمل بحذر وسرعة لتفادى الفقد فى نسبة الرطوبة فى عينة الركام.

## ■ خطوات تثبيت العينة فى الخلية ثلاثية المحاور :

١. يتم التعامل مع عينة الركام المدموكة والخلية ثلاثية المحاور على منضدة تجهيز العينات.
٢. يتم إزالة السياج الزجاجى الشبكى للخلية ثلاثية المحاور ورفع وتثبيت مكبس الخلية لمسافة الخلوص القصوى.
٣. توضع ورق ترشيع أعلى وأسفل سطح العينة، ثم يليها الألواح المسامية يعلوها الأطباق الإسطوانية المعدنية للخلية مثبت عليها حلقات دائرية لتثبيت الغشاء المطاطى.
٤. يثبت الغشاء المطاطى على قالب تفريغ الهواء ذو الشقين، ثم يفرغ الهواء وتثبت العينة بداخل الغشاء المطاطى.
٥. يوضع القالب والغشاء المطاطى والعينة بداخل الخلية بين الأطباق الإسطوانية المعدنية أثناء عملية تفريغ الهواء.
٦. يحرر مكبس الخلية ويتم إنزال الطبق الإسطوانى المعدنى العلوى حتى يلامس سطح العينة ثم يتم تثبيت مكبس الخلية مرة أخرى.
٧. تلف نهايات الغشاء المطاطى حتى تغطى الأطباق الإسطوانية المعدنية العلوى والسفلى، ويتم إحكامها بواسطة الحلقات الدائرية.
٨. يحرر تفريغ الضغط، ويفصل ويزال قالب تثبيت الغشاء المطاطى.

٩. يتم إنزال السياج الزجاجي الشبكي للخلية ثلاثية المحاور و غلق وتثبيت محابس الأمان.
١٠. فتح كل خطوط صمامات التصريف من العينة للهواء الجوى.
١١. تثبت كلا مقاييس الاستطالة الخطية ومحول ضاغط الهواء وخط إمداد ضغط الهواء.

#### ■ تركيب الخلية ثلاثية المحاور بداخل إطار التحميل الخاص بجهاز UTM :

١. تثبت لوحة القاعدة المعدنية عند ارتفاع مناسب فى إطار التحميل الخاص بجهاز UTM.
٢. ترفع وصلة ذراع المكبس بذراع التوصيل للسماح بخلوص كافى لتثبيت الخلية ثلاثية المحاور.
٣. يجب التأكد من أن خلية التحميل مثبتة وموصلة توصيل صحيح.
٤. يتم تركيب ووضع الخلية فى إطار التحميل الخاص بجهاز UTM على لوحة القاعدة المعدنية.
٥. باستخدام مكبس الجهاز يتم إنزال وصلة ذراع المكبس بذراع التوصيل حتى ينقلص الخلوص إلى حوالى ١ سم.
٦. باستخدام (ATS controller in STROKE control) يتم التحكم فى إنزال وصلة ذراع المكبس بذراع التوصيل حتى يتطابق نهاية قضيب التحميل على سطح الطبق الإسطوانى المعدني العلوى.
٧. تربط محابس الأمان لضمان تأمين الخلية، ويتم توصيل خط إمداد ضغط الهواء ومحول ضاغط الهواء وكابلات توصيل مقاييس الاستطالة الخطية.

#### ■ اعداد الاختبار:

١. فى خلال الوقت اللازم لتجهيز العينة وتوصيل الخلية بجهاز UTM يتم تشغيل مضخة الهواء حتى تعمل على احماء النظام الهيدروليكي .
٢. يتم ضبط قراءات مقاييس الاستطالة الخطية الى الصفر يدويا باستخدام برنامج (ATS controller) .
٣. يتم التأكد من حدود الأحمال والنظام الهيدروليكي بحيث يتم غلق النظام أتوماتيكيا عند تخطي قراءات الأحمال والتشكل قدرة سعة الخلية ثلاثية المحاور.
٤. يتم اختيار نوع الاختبار المناسب لحساب معامل المرونة الرجوعي وادخال كافة البيانات اللازمة لاجراء الاختبار والعينة فى البرنامج .
٥. تحرير مكبس الخلية ثلاثية المحاور.

#### ■ اجراء اختبار معامل المرونة الرجوعي :

١. اختيار "Start test" فى قائمة البرنامج (ATS controller).
٢. سوف يقوم الجهاز بالبدا فى تطبيق نظام التحميل على العينة طبقا لمواصفة الاختبار، حيث تبدأ مرحلة (preconditioning stage) بعدد (٥٠٠ : ١٠٠٠) دورة تحميل (١ ث/ الدورة) بضغط إحاطة مقدارة ١٠٣,٤ kPa ، يجب ألا تقل عدد نقاط البيانات المسجلة بمقاييس الاستطالة عن ٢٠٠ نقطة لكل دورة.
٣. بعد الانتهاء من مرحلة (preconditioning stage) تبدأ مراحل التحميل (١٥ مرحلة) طبقا للمواصفة بواقع ١٠٠ دورة تحميل لكل مرحلة.
٤. يجب على مجرى الاختبار مراعاة الاتي ( ألا يزيد الانفعال المحوري الدائم عن ٥% خلال فتره الاحماء ما قبل الاختبار و إلا يتم إيقاف الاختبار- يجب ان تكون قراءات مقاييس الاستطالة الخطية متقارب طبقا للمواصفة- مراقبة قيمة الحمل الفعلي على العينة أثناء إجراء الاختبار).

٥. عند الانتهاء من الاختبار يتم تجميع بيانات الاختبار و من ثم يتم إعداد التقرير الفني متضمنا قيم معامل المرونة الرجوعي و كذلك حسابات اللايقين و ارفاقها بالتقرير بناء على طلب العميل.
٦. بعد الحصول علي النتائج من الجهاز، يتم اغلاق النظام الهيدروليكي للجهاز و مضخة الهواء ثم اغلاق وحدة تجميع البيانات و الحاسوب.
٧. يتم إزالة الخلية ثلاثية المحاور من الجهاز و إخراج العينة المختبرة و التأكد من المحتوى المائي للعينة.
٨. في حالة حدوث أى تصرف غير طبيعي أثناء إجراء الاختبار يتم استخدام زرار إيقاف الطوارئ لوقف الاختبار لحماية العينة و الجهاز.
٩. في حالة أن يقف الاختبار تلقائيا بمجرد الضغط على زر التشغيل لبدء الاختبار فذلك يعود إلى خروج أحد قراءات الحمل أو الاستطالة خارج الحدود المسموحة المعرفة داخل البرنامج، في هذه الحالة يتم إعادة ضبط القراءات على الصفر للسماح للبرنامج بالبدء في الاختبار.

الشكل (١٦-١٤) ملخص للخطوات السابق ذكرها لإجراء الاختبار.

